

## Инструкция по применению гель лаков Neonaïl

NEONAIL - продукция для ногтевого сервиса

Neonail молодой и успешный немецкий бренд, который успел, за значительно короткое время, хорошо себя зарекомендовать среди специалистов и мастеров нейл сервиса. Наша компания ведёт успешную и эффективную деятельность. За время своей работы мы заслужили добрую репутацию и приобрели доверие многочисленных клиентов, которые положились на нас. С нами сотрудничают престижные салоны и признанные мастера. Neonail предлагает продукцию, сочетающую в себе оптимальные разработки и новые передовые технологии. Продукция Neonail – это эффективность и легкость в использовании, хорошее качество продукта и его невысокая, приемлемая цена, а также безопасность и надежность материала.

Сырье для изготовления материалов для ногтей **производится в Германии** и соответствует стандартам безопасности, утвержденным в Европе. Наши клиенты вместе с поставкой товара получают сертификат качества.

- **Безкислотный праймер**



Обеспечивает прочное сцепление натуральной пластины с искусственным материалом. Продукт равно эффективен при работе в гель лаковой, гелевой и в акриловой системах. Безкислотная инновационная формула разработана в полном соответствии с ожиданиями специалистов ногтевой индустрии, так как не травмирует натуральный ноготь и гарантирует защиту от отслоек.

При работе в гель лаковой системе применение только на свободный край ногтя. После нанесения дать просохнуть на воздухе 30 сек -1мин.

Не «боятся» попадания УФ-лучей.

- **База для гель лака**



Технологи компании NeoNail не дремлют и идут нога в ногу с нововведениями Nail индустрии!!! Поэтому мы создали две базы Extra strong (густая база) и Extra (жидкая база) Strong хоть и густая база, но при этом эластичная, самовыравнивается. Она предназначена для работы с проблемными ногтями (тонкие, влажные, слоющиеся, ), с ногтями после снятия нарощенных, а так же она **ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ**

ногтевой пластины, что позволяет создавать миниапексы и идеальные блики!!! Базой можно донаращивать уголки ногтей. Гибридный гель лак Extra Strong БАЗА используется в качестве

грунтовки. Она обеспечивает невероятную прочность и устойчивость к скалыванию. Даже в течение 5 недель! На базу Extra Strong можно делать коррекцию этой же базой.

База Extra - она жиже, ею рекомендуется работать в технике тонкого нанесения, но ей так же можно выполнять небольшое выравнивание ногтевой пластины на длине ногтей не больше 1 размера. Благодаря высоким адгезивным свойствам обе базы обеспечивают прочность покрытие и носибельность от 2 до 6 недель.

**Отличительные особенности баз для гель лака Extra и Extra Strong**

	База Extra (жидкая)	База Extra Strong( густая)
Укрепление ногтей ( нанесение с выравниванием ногтевой пластины)	Да, высота апекса не более 0.5-1мм	Да, высота апекса от 1-3мм
Тонкое нанесение	да	да
Самовыравнивание	да	да
Возможность коррекции( при предыдущем укреплении)	да	да
Выделение тепла при полимеризации	нет	Да ( в зависимости от мощности лампы и индивидуальной чувствительности клиента)
Полимеризация в UV лампе 9w	Не рекомендуется	Не рекомендуется
Полимеризация в UV лампе 36w (при тонком нанесении)	2 мин	2мин
Полимеризация в UV лампе 36w ( при укреплении)	2 мин	3-4 мин ( в зависимости от мощности лампы)
Полимеризация в LED лампе 6-12w	2мин	3мин
Полимеризация в LED лампе 18-24 w	1.5 мин	1,5мин
Полимеризация в LED лампе 24-36w	1 мин	1 мин
Полимеризация в LED лампе 48w	30 сек	30 сек
Полимеризация в лампе гибрид (CCFL +LED) лампе 36w	1 мин	1мин
Снятие жидкостью Neonail ( тонкое насение)	Да, экспозиция 5-7 мин	Да, экспозиция 7-10 мин
Снятие жидкостью Neonail (насение с укреплением), желательно зашлифовать верхний слой	Да, 7-10 мин	10-15мин
Снятие фрезой	да	да
Присутствие дисперсионного слоя после полимеризации	да	да
Возможность нанесения цветного покрытия после снятия дисперсионного слоя	да	да

**Технология работы с базами Neonail Extra и Extra Strong в технике укрепления (выравнивания) ногтевой пластины**

1. Подготавливаем ногтевую пластину под покрытие ногтей гель лаком. (При необходимости выполняем процедуру маникюра удобным для вас способом).
2. Наносим бескислотный праймер на свободный край ногтя. Сушим на воздухе 1 мин.
3. Наносим тонким слоем базу втирающими движениями, в невысушенный слой ставим каплю базы среднего размера и стягиваем ее к свободному краю. Ждем 2-3сек чтобы база разровнялась, можно "помочь" базе и перевернув пальчик и домоделировать апекс.
4. Сушим базу в зависимости от вида и мощности вашей лампы (время просушки для разных видов ламп приведено в таблице).
5. Покрываем цвет и топ.

**На базу Extra Strong и Extra возможно выполнять коррекцию**

1. Убираем длину ногтя.
2. Твердосплавной фрезой спиливаем цветное покрытие до базы, если есть отслойки убираем
3. Шлифуем весь ноготок
4. Выполняем маникюр удобным для вас способом
5. Обезжириваем
6. Наносим базу тонким слоем, в невысушенный слой ставим каплю в зону отросшего ноготка и выравниваем базу
7. Сушим покрываем цвет и топ.

- **Цветной гель лак Neonail**



Все тенденции моды собраны в актуальных коллекциях цветных покрытий от Neonail.

Все яркие оттенки плотные, укрывистость в два тонких слоя.

Коллекция гель лаков для французского маникюра имеют полупрозрачные тона, для создания натурального маникюра.

Все цвета в линейке самовыравниваются при нанесении.

#### Применение цветного покрытия

Плотность	2 тонких слоя
Полимеризация в UV лампе	Да, 2мин
Полимеризация в LED лампе/ CCFL+LED	Да, от 10 сек до 1 мин в зависимости от мощности лампы (48W-6W)/36w
Сжимание цвета в UV лампах	Иногда, при использовании устаревших лампочек и нанесения очень толстого слоя
Сжимание цвета в LED /CCFL+LED лампах	Нет
Дисперсионный слой	да
Возможность покрытия топом без дисперсии	да
Снятие размачиванием	да

#### Условия и правила хранения

- Условия хранения не ниже 5 и не выше 30 градусов.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей и света от UV и LED ламп.
- Не оставлять открытым.
- Пред применением всегда перемешивать, так же рекомендуются сезонные цвета, которые не востребованы перемешивать 1 раз в месяц
- При загустевании разбавить топом
- При загрязнении вытирать резьбу пузырька, для предотвращения сколов на крышке

Топ для гель лака это верхнее покрытие которое позволяет дополнительно моделировать ноготь и сохраняет ваш маникюр от 4 до 6 недель.

Все мастера пользуются разными лампами, компания Neonail выпустила два топа Sunbloker top преимущественно для UV ламп и Hard top преимущественно для LED ламп

Оба топа подходят для перекрытия дизайнов (литье, втирка, прорисовка), слайдер дизайнов

**Сравнительная характеристика топов Neonail**

	Sunbloker top	Hard top
Полимеризация в UV лампе 36w	2 мин	2 мин
Полимеризация в CCFL+LED лампе 36w	40 сек	1 мин
Полимеризация в LED лампе 6-12w	2 мин	2 мин
Полимеризация в LED лампе 18-24w	1,5 мин	1 мин
Полимеризация в LED лампе 48w	Не рекомендуется	30 сек
Снятие липкого слоя после полимеризации	Специальной жидкостью для снятия липкого слоя, в идеале жидкость Cleaner от Neonail Или жидкостью без содержания ацетона	
Дополнительное выравнивание ногтевой пластины	да	да
Пожелтение в процессе носки	Нет	нет

**Обращаем ваше внимание на работу со слайдер-дизайном Hard top**

\*Работа со слайдер дизайном т.к. этот топ -лэд важно не пересушить дисперсию под слайдер( во избежание отслойки слайдера).

1.Выполняем все по классической схеме только слой топа под слайдер нужно сушить несколько сек в лэд лампе.(3-5сек) , и 10 сек в УФ лампе чтобы осталась дисперсия.

2. Переводим слайдер подсушиваем еще несколько секунд,убираем излишки слайдера.

3. промазываем торец праймером

4. Наносим жидкую базу неонайл ( это касается очень плотных слайдеров, )

3. Покрываем слайдер топом и не сразу опускаем в лампу , даём топу пропитать слайдер. Это особенно касается плотных слайдеров. Сушим в лампе и повторно перекрываем топом. То что касается трещин на ногтях по гель лаку. Важно не пересушить Hard top.